


Le bon choix est économique, sûr et réussi

Recherche de produits SYTEC Fonction «filtrer»

Quel produit Géotissé filtrant utiliser pour filtrer? Le synoptique suivant est conçu pour vous guider dans votre choix. Nous serons heureux de vous conseiller afin de définir ensemble le produit adapté.

Hotline de conseil SYTEC gratuit: 031 980 14 14



| | | Géotissé filtrant | | | |
|---|---------|--|----------------|--|-----------|
| | | HF 360 | HF 400 | HF 1000 | HF 1300 |
| Caractéristiques | | | | | |
| Masse surfacique nominale (g/m²) | | 210 | 140 | 230 | 100 |
| Largeurs de rouleaux (m) | | 5.25 | 1.30/2.65/5.25 | 5.25 | 2.65/5.25 |
| Longueur de rouleau (m) | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Résistance à la traction longitudinale/ transversale (kN/m') | min. | 48.0 / 47.0 | 25.1/18.3 | 43.0/42.0 | 15.7/15.0 |
| Indice d'énergie longitudinal/transversal (kN/m'*%) | min. | 600/799 | 326/256 | 602/609 | 345/300 |
| Résistance à l'enfoncement du poinçon (kN) | min. | 5.0 | 2.6 | 3.6 | 1.9 |
| Flux normal (l/m²*s) | min. | 50 | 90 | 170 | 280 |
| Largeur d'ouverture caractéristique (mm) mi | n./max. | 0.19/0.36 | 0.30/0.50 | 0.70/1.30 | 0.90/1.69 |
| Résistance aux intempéries (%) | min. | 80 | 80 | 80 | 60 |
| Résistance à l'oxydation (Années) | min. | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Domaines d'application | | | | | |
| Sols sablo-limoneux | | Application spéciale avec fonc- tion supplémentaire renforcer | Standard | | |
| Sable propre, gravier limoneux, limon argileux, argile (glaise) | | | | Application spéciale avec fonc- tion supplémentaire renforcer | Standard |

Remarque

Si les exigences de votre projet sont supérieures (par ex. filtration et renforcement), veuillez prendre contact avec SYTEC.